



BARS® PU «F»

**пол самовыравнивающийся двухкомпонентный на основе
полиуретановой смолы для умеренных нагрузок**

**Описание
материала**

Пол BARS® PU «F» представляет собой двухкомпонентный состав на полиуретановой основе, не содержащих вредных веществ. Обладает хорошей механической и химической стойкостью к воздействию среднеагрессивных сред. Соответствует ТУ 20.30.12-003-71875433-2024.

**Назначение
материала**

Двухкомпонентная полиуретановая система BARS® PU «F», предназначена для устройства бесшовного, самовыравнивающегося, жестко-эластичного полимерного покрытия (пол) на бетонных, цементно-песчаных, каменных, кафельных и других основаниях в зданиях и сооружениях типов А,Б и В согласно СанПиН 2.1.2.729-99.

**Область
применения**

- ✓ Устройство финишных покрытий в помещениях жилых, коммерческих и общественных зданий: офисы, школы, торговые комплексы, выставочные центры, больницы и пр.;
- ✓ Устройство финишных покрытий, испытывающих умеренные нагрузки: склады, технические помещения, паркинги, участки производств;
- ✓ Необходимость создания нескользящих покрытий в помещениях.

Преимущества

- ✓ Хорошая адгезия к различным основаниям;
- ✓ Стойкое к воздействию ударных и вибрационных нагрузок ;
- ✓ Высокая износостойкость, стойкость к перепадам температур;
- ✓ Непроницаемость для жидкостей;
- ✓ Отсутствие резкого неприятного запаха;
- ✓ Легкость в уборке и дезинфекции;
- ✓ Допускается наполнение кварцевым песком.

**Требования к
основанию**

К основаниям для устройства пола относятся бетонные поверхности сборных и монолитных конструкций, цементно-песчаные стяжки и финишные покрытия, выполненные с использованием самовыравнивающих сухих смесей.

Основание должно иметь не менее 70 % прочности от марочной, достигаемой на 28 сутки нормального твердения. По прочности на сжатие основание должно иметь не менее 20 МПа, по прочности сцепления (адгезия) – не менее 1,5 МПа.

Явные дефекты (сколы, каверны, трещины) должны быть отремонтированы материалами тиксотропного или наливного типа вровень с рабочей поверхностью.

При устройстве систем полимерных покрытий следует учитывать уклон основания относительно горизонтальной плоскости, который обычно не превышает 0,2 % (2мм по двухметровому правилу).

Влажность основания не должна превышать 4 %. При этом основание должно иметь подстилающий гидроизоляционный слой, препятствующий давлению влаги на уложенный пол BARS® PU «F», иначе возникает опасность его отслоения.

Перед укладкой пола основание должно быть загрунтовано материалами BARS® Ероху «G». Визуальным критерием хорошо прогрунтованного основания является видимая полимерная плёнка, напоминающая состояние влажного бетона без сухих или матовых пятен.

**Соотношение
компонентов и
расход материала**

Принимать следующее соотношение компонентов A:B=4:1. Расход при толщине покрытия 1мм составляет 1,3±0,1 кг/м².

**Подготовка
рабочей
поверхности**

Рабочая поверхность должна быть загрунтована материалом BARS® Ероху «G» и не иметь внешних загрязнений (пыль, грязь, смазки, масляные пятна и др.). При этом она не должна быть липкой и иметь поверхностные дефекты (поры, раковины, каверны). Допускается последний слой грунтовки просыпать кварцевым песком фракции 0,2-0,4 мм. Иные условия подготовки рабочей поверхности изложены в описании на указанные грунтовочные материалы.

**Условия
проведения работ**

Температура окружающей среды и основания при производстве работ должны быть в интервале +15...+30 °С. Следует учитывать, что температура основания может быть ниже температуры окружающей среды на 3-4 °С. Влажность воздуха не должна превышать 85 % при температуре +20 °С. Пол BARS® PU «F», имеющий температуру ниже +15 °С, перед применением следует выдержать в комнатных условиях не менее одних суток (20-22 °С). Воздействие сквозняков на уложенный пол не допускается, поскольку на поверхности будут образовываться пузыри, рябь, борозды и другие внешние дефекты.

**Порядок
приготовления**

Перед началом работ компонент «А» следует тщательно перемешать в заводской металлической таре в течение 1-2 мин с помощью низкоскоростного тихоходного миксер-смесителя (150-300 об/мин) со спиральной насадкой. Далее необходимо добавить в тару компонент «В» и перемешать их миксером в течение 2-3 мин. Вылить полученную смесь в новую чистую ёмкость, собрав остатки со стенок и дна тары плоским шпателем. В случае обнаружения неоднородности массы перемешать смесь дополнительно. Строго следить за однородностью консистенции смеси, не допуская локализации компонента «В» на дне или стенках ёмкости. Насадка при перемешивании не должна подниматься из смеси, чтобы избежать излишнего воздухововлечения.

Порядок укладки	Распределение BARS® PU «F» по поверхности выполнять с помощью зубчатого шпателя или ракеля с регулируемым зазором лезвия. При этом укладку пола следует начинать со стороны, противоположной от выхода. После распределения на поверхности пол необходимо прокатать игольчатым валиком, удалив воздух и обеспечив равномерную толщину покрытия. Передвигаться по свежееуложенному BARS® PU «F» следует в специальной обуви с тонкими шипами на подошве («краскоступы»). Перерывы более 20 мин между соседними заливками порций смеси не допускаются, иначе могут образоваться видимые стыковые соединения. По окончании работ неотвержденный пол удалять с инструмента с помощью органических растворителей (P-646, ксилол, ацетон, этилацетат). Затвердевший материал удалять только механическим способом. В течение 24 часов после нанесения BARS® PU «F» следует защищать обработанную поверхность от воздействия атмосферной влаги, конденсата и воды. Пешая нагрузка на покрытие разрешается через 24 часа после начала выполнения работ при условии отверждения пола при температуре 18-20 °C.
Тестовое нанесение	Перед основным производством работ рекомендуется выполнить тестовое нанесение BARS® PU «F», которое позволит достоверно определить правильность устройства покрытия на выбранной рабочей поверхности, принятых инструментов, оборудования и приспособлений, а также оценить слаженность работы бригады рабочих. Для этого на объекте следует выделить участок площадью 3-4 м², на котором выполняется весь комплекс работ, предусмотренных проектом.
Технические характеристики	Плотность смеси компонентов «А» и «В» – 1,3±0,1 кг/л; Содержание сухого вещества по весу – 100 %; Жизнеспособность замешенного состава – 30 мин (при t=+22±2 °C) Удельная ударная вязкость – 10 кДж/м²; Прочность на растяжение – 12 МПа; Адгезионная прочность – 3 МПа (разрушение по бетону); Полная полимеризация – через 7 суток (при t=+22±2 °C); Пешая нагрузка – через 24 часа (при t=+22±2 °C).
Меры предосторожности	При работе с BARS® PU «F» необходимо соблюдать стандартные требования безопасности при контакте с полиуретансодержащими материалами. Во избежание попадания материала на глаза и кожу работы следует выполнять в спецодежде, перчатках и защитных очках. При производстве работ не допускается воздействие открытого источника огня и сварочных аппаратов.
Упаковка материала	Компоненты BARS® PU «F» поставляются комплектом массой 25 кг в ёмкостях с плотной крышкой: «А» – 20 кг (металлическая канистра), «В» – 5 кг (полиэтиленовая тара).
Гарантийный срок хранения	12 (двенадцать) месяцев в оригинальной таре с даты изготовления, указанной на этикетке. Хранить в хорошо проветриваемом помещении с температурой окружающей среды +15...+25 °C. Не допускать воздействие прямых солнечных лучей.

Ответственность и ограничения

Данная техническая карта продукта и рекомендации по применению разработаны на основе научно-технических изысканий и многолетнего опыта работа. Все заявленные характеристики гарантированы при полном соблюдении указанных рекомендаций (транспортирования, хранения, условий проведения работ, порядка приготовления и укладки). Компания не несет гарантийных обязательств за несоблюдение технологии применения соответствующего продукта.

Актуальное техническое описание необходимо проверять на сайте завода-изготовителя по адресу www.cempolimer.ru. По всем возникающим вопросам необходимо обращаться к специалистам нашей компании.

ООО «НПО «ЦЕМПОЛИМЕР» оставляет за собой право внесения изменений в настоящее описание в процессе доработки и усовершенствования материалов.